



igiene = salute

Solvaire Carezza di Girolamo Mazzone

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

ARTICOLO: TESSUTO RESINATO PU CON PRODOTTO IGNIFUGO E ANTIBATTERICO

LAVORAZIONE:

Peso Iniziale tessuto 174 gr/mq

- Resinato PU addittivato con prodotto antibatterico Actigard AM 2116
- Resinato PU addittivato con prodotti ignifughi.

Peso finale prodotto 234 gr/mq +/- 5%

ALTEZZA: cm 200/205

COLLAUDO:

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

(metodo del trapezio) : Rif. TEST UNI 8279
Ordito :Kg 1,7 cm 5 x 20
Trama:Kg 1,4 cm 5 x 20

CARICO DI ROTTURA

(metodo su striscia) : Rif. TEST UNI 8639
Ordito: Kg 50,7 allungamento di rottura 4,3%
Trama: Kg 36,5 allungamento di rottura 21,6%